Viadana, 28/10/2011

Arix S.p.A.
V.le Europa, 23 - 46019 Viadana (MN), Italy
Tel. +39 0375 832111 - Fax +39 0375 780304
http://www.arix.it - info@arix.it

QUALITY SYSTEM ISO 9001 CERTIFIED

SPECIFICA DI PRODOTTO

ARTICOLO **4 073** TERGIVETRO 26 CM PVC

	MATERIA PRIMA		**LUNGHEZZA (cm)**
TIPO DI BOCCOLA	**MATERIALE BOCCOLA**		**PESO (g) BOCCOLA**
MATERIALE PARACOLPI	**PESO (g) PARACOLPI**		**PESO (g)**
MATERIALE CAPPUCCIO	**PESO (g) CAPPUCCIO**		**N°FORI**
MATERIALE FERMAPANNO	**PESO (g) FERMAPANNO**		
MATERIALE SOLETTA	**PESO (g) SOLETTA**		

	COMPONENTE		
LUNGHEZZA (cm)	**PESO (g)**		**DIAMETRO (mm)**

MANICO BLU	**TIPO DI MANICO**		**MATERIALE** Polipropilene tipo EP 300K		
DIAMETRO (mm)	**LUNGHEZZA (cm)**	14,3	**SPESSORE (mm)**		
CAPPUCCIO	**VERNICE**			**VITE**	Attacco vite Italia

PROFILO METALLICO	**COMPONENTE**	Acciaio nichelato rivestito elettroliticamente	**LUNGHEZZA (cm)**	25	**PESO (g)**	38,5
PROFILO IN GOMMA	**COMPONENTE**	GRANULI MORBIDI IN PVC tipo MP 013	**LUNGHEZZA (cm)**	26	**PESO (g)**	18

	COMPOSIZIONE		
GRAMMATURA MEDIA (g/m²)		**COLORE**	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (CICLI)		**CAPACITA' DI ASSORBIMENTO A SECCO (%)**	
CARICO DI ROTTURA LONGITUDINALE		**CARICO DI ROTTURA TRASVERSALE**	
ALLUNGAMENTO A ROTTURA LONGITUDINALE (%)		**ALLUNGAMENTO A ROTTURA TRASVERSALE (%)**	

NOTE Gomma in PVC, Densità 1,385 G/Cmc, Carico rottura 13 N/mmq, Allung. rottura 350%, T°irrigidimento a t orsione -45℃, Stabilità termica 55 Min., colore nero

Le tolleranze sulle quantità, ove non specificate, sono pari a ± 5%

Revisione n°0 del 12/12/2001

Responsabile Qualità

Alessandro Ferri

L'AIUTO DI CASA THE HOME HELPER LE MENAGE MALIN